



# MOSO® Flexbamboo

Nel prodotto MOSO® Flexbamboo le lamelle di bambù non sono incollate o pressate tra di loro ma vengono tenute insieme da un supporto in tessuto sul retro. In questo modo si crea un bellissimo materiale decorativo che può essere applicato proprio come un'impiallacciatura o una carta da parati spessa. Flexbamboo può essere incollato su un pannello piatto (es: MDF) o su pannelli curvi, creando forme bellissime e sinuose. Flexbamboo combina quindi i vantaggi del bambù in termini di estetica e durabilità, con la flessibilità e la facilità di installazione.



Listelli Massicci

Caramel



Caramello	Tipologia	Dimensioni lista (mm)	Finitura	Dorso	Dimensioni Rotoli (m)
MPCF7-204-21-2250	Listelli massicci	7x2	-	Tela	2.04x22.5
MPCF7-244-21-2250	Listelli massicci	7x2	-	Tela	2.44x22.5
MPCF15-204-21-2250	Listelli massicci	15x2	-	Tela	2.04x22.5
MPCF15-244-21-2250	Listelli massicci	15x2	-	Tela	2.44x22.5

## Istruzioni di applicazione

- Copertura/Placcatura pannelli: MDF, truciolare, multistrato etc.
- Pressatura: utilizzare una colla adatta (PVAC, pressato a freddo). Utilizzare un materiale adatto (ad esempio tranciato) per coprire l'altra faccia del pannello, per evitare flessioni dello stesso.

## Caratteristiche tecniche e certificazioni

- Densità (Prodotto):  $\pm 700 \text{ kg/m}^3$
- Spessore dello strato di usura: 2 mm
- Coefficiente di dilatazione: 0,14% per 1% di variazione dell'umidità
- Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell'aria  
8% a 20°C e 50% umidità relativa dell'aria
- Resistenza all'impronta - Durezza Brinell:  $\pm 3 \text{ kg/mm}^2$  (valore medio - EN 1534)
- Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0.100 mg/m<sup>3</sup>, EN 717-1),  
Classe E1 (E05) (< 0.050 mg/m<sup>3</sup>, EN 16516)
- Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
- Colla: D3 resistente all'acqua
- Retro: tessuto
- Contributo LEED BD+C - v4: EQ 2  
v2009: MR 6
- Contributo BREEAM: HEA 2



breeam