


MOSO® Bamboo N-durance® Tarima de exterior

La Tarima MOSO® Bamboo N-durance® es una lama maciza Outdoor Density®, fabricada con tiras de bambú prensado. Bamboo N-durance® tiene un color caramelo, resultado de un tratamiento de presión de vapor en el material de bambú. Una técnica especial de aplastamiento y compresión aumenta la dureza y la estabilidad y proporciona a MOSO® Bamboo N-durance® la mayor clase de durabilidad posible según las normas de la UE. Su exclusiva testa machihembrada, única en materiales muy estables, hace posible la conexión ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas. Actualmente disponible para suelos, este producto también se puede utilizar en muchas aplicaciones al exterior tales como revestimientos verticales y celosías. Decoloración natural del color caramelo de MOSO® Bamboo N-durance® cuando se expone a condiciones exteriores.


Ranurado / Liso
(reversible)



Machihembrado



Outdoor-Density®



C: Conservante superficial contra hongos superficiales, Woca: Woca Exterior Wood Oil (aceite madera). Las testas están protegidas con el sellador Sikkens Kodrin WV 456.

| Código | Superficie | Acabado | Machihembrado | Machihembrado testa | Cantos | Testas | Dimensiones (mm) |
|------------|---------------|----------|---------------|---------------------|--------|------------|------------------|
| BO-DTC171G | Ranurado/Liso | C + Woca | Si | Si | R3 | 2 mm x 45° | 1850x137x20 |
| BO-DTC181G | Ranurado/Liso | C + Woca | Si | Si | R3 | 2 mm x 45° | 1850x137x18 |

Resumen instalación

- Utilizar un rastrel adecuado y fijo. MOSO® recomienda el uso de rastreles de MOSO® Thermo-Density® o Outdoor-Density®.
- Determinar la cara a utilizar: lisa o ranurada.
- Colocar las lamas sobre el rastrel fijándolas con el clip (insertar la misma en el machihembrado de la lama) o alternativamente atornillada (atornillar a través de la superficie, con perforación previa).
- Dejar una pendiente mínima del suelo de 1-2% y asegurar la correcta ventilación. Las tarimas con la superficie curvada (BO-DTCT191G-C) están diseñadas para instalarse sin pendiente. Gracias a la superficie curvada, se garantiza un rápido drenaje del agua de la tarima.
- Después de la instalación: asegúrese que se realiza una correcta limpieza y mantenimiento
- Bamboo N-durance® está disponible con acabado Woca Exterior Wood Oil. Para mantener el color marrón intenso, se recomienda volver a aplicar el aceite Woca tras 3 a 4 meses después de la instalación.
- El mantenimiento anual con el aceite Woca Exterior Wood Oil es necesario para conservar el color caramelo garantizando un aspecto lujoso y para mantener la resistencia a los hongos de la superficie.
- Para más información consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento.
- Almacenar en sitio fresco y seco protegido de la luz solar directa y de las inclemencias del tiempo, suciedad y polvo.
- La versión completa esta disponible en ► www.moso-bamboo.com/es/n-durance/tarima


Características técnicas y certificaciones

- Densidad: ± 1200 kg/m³
- Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ± 9,5 kg/mm² (valor medio - EN 1534)
- Reacción al fuego: Class Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Resistencia al deslizamiento: R10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
- Emitancia térmica: 0,89 (ASTM C1371)¹⁾
- Reflectancia solar: 0,29 (ASTM C1549)¹⁾
- Índice de reflectancia solar: Bajo 29, Medio 31, Alto 32 (ASTM E1980)¹⁾
- Elasticidad modulus: 12090 N/mm² (valor medio - EN 408)
- Resistencia a la flexión: 99,6 N/mm² (characteristic value - EN 408)
- Durabilidad: Clase 1 según norma EN 350 / CEN/TS 15083-2, test simulacion de envejecimiento / Clase 1 según norma EN 350 / EN 113-2 (CEN/TS 15083-1)
- Conservantes superficiales y acabado: cumplen con la normativa europea sobre productos biocidas (BPR) y no figuran en la lista de restricciones del Anexo XVII de REACH/lista de candidatos.
- Resistencia a hongos: Clase 0, Resistencia fuerte a los hongos (EN ISO 846), tratamiento sólo superficial.
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
- Garantía: 25 años

¹⁾ Probado en MOSO® Bamboo N-durance® envejecido tras 3 años.



También disponible con certificación FSC®.



The mark of responsible forestry
FSC® C002063



breeam

Dibujo de perfiles disponible aquí ► www.moso-bamboo.com/perfiles-dibujo-exterior

