

MOSO® Bamboo N-durance® Decking da esterno

Manutenzione & pulizia

Manutenzione

Il decking è costantemente esposto ad agenti atmosferici quali vento, pioggia, gelo e sole (UV). Come risultato di questa esposizione, la superficie diventa grigia, sporca e possono apparire crepe/spaccature. Il mantenimento e la pulizia del decking MOSO® Bamboo N-durance® è simile a qualsiasi altro legno tropicale, con la sola differenza che usando un olio saturatore si fornisce una protezione migliore rispetto ad un tradizionale olio da esterno.

Per rimuovere lo sporco dalla superficie è fondamentale l'utilizzo di un detergente per legno da esterno. MOSO® raccomanda l'utilizzo del detergente myDeck+ SOAP. Applicando successivamente il prodotto Sikkens Cetol WF 771 si contribuirà a proteggere il materiale e a ripristinare l'originario caldo colore caramello.

seguendo la lunghezza della doga. Ciò non è necessario nel caso in cui venga utilizzata una macchina levigatrice a disco

- Ripetere la pulizia se necessario. Nel caso in cui rimangano macchie più profonde o se ci sono aree in cui la finitura Sikkens Cetol è ancora presente sulla superficie del materiale, si consiglia la levigatura (grana 100) da effettuarsi nel senso della venatura.
- Risciacquare accuratamente con acqua per assicurarsi che la superficie sia pulita.
- Lasciare asciugare MOSO® Bamboo N-durance® per almeno 24 ore. Il materiale dovrà essere completamente asciutto prima di procedere con il trattamento di finitura con Sikkens Cetol WF 771.
- Nel caso in cui la superficie sia stata levigata, è necessario prepararla applicando un primer a base d'acqua Sikkens prima di procedere con la nuova finitura.

rimanere in superficie, lasciando un aspetto naturale ed opaco una volta asciutto.

- Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione alle teste delle doghe e ai tagli sulle estremità del materiale che tendono ad assorbire maggiormente l'acqua. E' importante saturare bene per minimizzare l'assorbimento d'acqua. MOSO può fornire il prodotto sigillante.

Consumo teorico

- Sikkens Cetol WP 567 BPD: 6 - 8 m² / litro
- Sikkens Cetol WF 771 per il primo trattamento: 10 - 12 m² / litro (per una mano di finitura).
- Sikkens Cetol WF 771 per la manutenzione periodica: 14 - 15 m² / litro (per una mano di finitura).

Pulizia

- Bagnare abbondantemente la superficie di MOSO® Bamboo N-durance® con acqua pulita. Se possibile, utilizzare un tubo da giardinaggio e non idropultrici ad alta pressione.
- Si consiglia una pulizia frequente del pavimento decking con il prodotto myDeck+ SOAP, sapone detergente nutriente per legno in esterno, da diluire con acqua e 1/5 di prodotto ed applicare in modo efficace con straccio o mocio, lasciare agire per 15-20 minuti e sciacquare abbondantemente con molta acqua o utilizzare un getto d'acqua a pressione (pressione max. 60 bar e tenere a 50cm di distanza dalla superficie del pavimento per evitare di danneggiarlo).
- Spazzare la superficie del materiale seguendo la lunghezza della doga utilizzando una scopa con setole al carburo di silicio o una macchina levigatrice a disco (vedere gli accessori) fino a quando il materiale risulta pulito. Se il pavimento è stato installato con il lato piatto rivolto verso l'alto, spazzare prima la superficie con un angolo di 45 gradi e successivamente procedere con la pulizia

Applicazione della finitura

- Assicurarsi sempre che il pavimento sia pulito, asciutto, privo di polvere o sporco e che non abbia residui della finitura precedente.
- Non trattare mai il pavimento sotto il sole diretto e a temperature elevate.
- Se il piano di calpestio è stato levigato, è necessario preparare la superficie alla finitura applicando uno strato di primer Sikkens Cetol WP 567 BPD. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di applicare la finitura nel passaggio successivo.
- Mescolare la finitura Sikkens Cetol prima della sua stesura e durante le fasi di applicazione per evitare variazioni di colore.
- Applicare uno strato sottile di finitura sulla superficie di lavoro utilizzando un tampone, un pennello o con una pistola ad aria compressa (35-65 bar).
- E' importante rimuovere ogni eccesso di prodotto prima dell'essiccazione, per evitare colature o effetti lucidi sulla superficie. La finitura deve penetrare nel materiale e non

Manutenzione del lato piatto

E' importante essere consapevoli del fatto che, normali irregolarità della superficie (es. crepe, schegge) sono più visibili sulla superficie del lato piatto rispetto a quella del lato scanalato. Questi fenomeni vengono ridotti effettuando una regolare manutenzione con olio per decking a base acquosa.

Rischio di auto-combustione

A causa del rischio di auto-combustione, è importante che gli abiti imbrattati con olio vengano bagnati e quindi smaltiti dopo l'uso in un recipiente ben chiuso. Per maggiori dettagli consultare il fornitore.

SEALER-05
Sigillante per i tagli sulle doghe 250 ml.



DISK-02
16" Disco con setole al carburo di silicio.



BROOM-02
Scopa con setole al carburo di silicio.



CLEANER
myDeck+ SOAP
3 lt.



SATURATOR-SIK01
Sikkens Cetol WF 771
colore Ipe 10 lt.
SATURATOR-SIK02
colore Ipe 2,5 lt.



SATURATOR-SIK03
Sikkens Cetol WF 771
colore Savanna 10 lt.
SATURATOR-SIK04
colore Savanna 2,5 lt.



PRIMER-SIKKENS-01
Sikkens Cetol WP
567 BPD 2,5 lt.



Guardate il video di pulizia e mantenimento su:
www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance

