

MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno

manutenzione & pulizia



Differenti scenari che mostrano la superficie di MOSO® Bamboo X-treme® con manutenzione e pulizia: alterato dalle condizioni climatiche, decking sporco (sinistra), alterato dalle condizioni climatiche, decking pulito (mezzo), decking trattato nuovamente ed oliato (destra).

manutenzione con Sikkens

Il mantenimento e la pulizia del decking MOSO® Bamboo X-treme® è simile a qualsiasi altro legno tropicale, con la sola differenza che usando un olio saturatore a base acquosa si fornisce una protezione migliore rispetto ad un tradizionale olio da esterno. L'utilizzo del prodotto SIKKENS Cetol WF 711 è consigliato per fornire una protezione ottimale al decking.

pulizia

- Inumidire sempre la superficie con acqua pulita
- Applicare Sikkens WV 840 con un rullo sintetico (rullo da parete a setole lunghe) o un pennello.
- Strofinare le parti più ingrigite con una spazzola di nylon.
- Lasciare agire per 15-20 minuti.
- Sciacquare abbondantemente con molta acqua o utilizzare un getto d'acqua a pressione (pressione max. 60 bar e tenere a 50 cm di distanza dalla superficie del pavimento per evitare di danneggiarlo). Non usare mai un getto d'acqua forte e troppo vicino alla superficie in quanto potrebbe causare il distacco delle fibre ed il danneggiamento del pavimento.
- Lasciare che il pavimento si asciughi almeno tre giorni in un ambiente caldo e asciutto (l'umidità del bambù deve essere conforme alla norme DTU).
- Successivamente è possibile applicare l'olio saturatore a base acquosa SIKKENS Cetol WF 771.

applicazione

- Accertarsi sempre che il pavimento sia pulito, asciutto, libero da impurità e da qualsiasi altro prodotto. Non trattare mai il decking sotto il sole diretto.
- Spazzare la superficie utilizzando una scopa con setole al carburo di silicio, se non si dovesse ottenere un risultato soddisfacente è possibile intervenire utilizzando una macchina levigatrice a disco con grana 80.
- Mescolare bene l'olio saturatore prima e durante l'applicazione per evitare una variazione del tono colore.
- Applicare sulla superficie una mano di olio saturatore utilizzando un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo (pressione compresa tra 35 e 65 bar massimo).
- Importante, rimuovere ogni eccesso di prodotto prima dell'essiccazione per evitare gocciolamenti o l'effetti lucidi sulla superficie. Il saturatore deve penetrare nel materiale e non restare in superficie, lasciando un aspetto naturale ed opaco una volta asciutto.
- Prestare attenzione alle teste, agli incastri e ai tagli sulle estremità del materiale che tendono ad assorbire maggiormente l'acqua. E' molto importante saturare bene per minimizzare l'assorbimento d'acqua.

rendimenti teorici

- WV 840: da 8 a 15 m² / litro.
- Cetol WF 771 IPE per il primo trattamento: 10 - 12 m² / litro (per 1 strato di saturazione).
- Cetol WF 771 - per manutenzione periodica: da 14 a 15 m² / litro (per 1 mano di saturatore).

manutenzione del lato piatto

E' importante essere consapevoli del fatto che, normali irregolarità della superficie (es. crepe, schegge) sono più visibili sulla superficie del lato piatto rispetto a quella del lato scanalato. Questi fenomeni vengono ridotti effettuando una regolare manutenzione con olio per decking a base acquosa.

rischio di auto-combustione

A causa del rischio di auto-combustione, è importante che gli abiti imbrattati con olio vengano bagnati e quindi smaltiti dopo l'uso in un recipiente ben chiuso.



Guardate il video del mantenimento su www.moso-bamboo.com/it/x-treme

