

MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno

Manutenzione & pulizia

Manutenzione

Il mantenimento e la pulizia del decking MOSO® Bamboo X-treme® è simile a qualsiasi altro legno tropicale, con la sola differenza che usando un olio saturatore si fornisce una protezione migliore rispetto ad un tradizionale olio da esterno. L'utilizzo del prodotto myDeck+ Wood Oil è consigliato per fornire una protezione ottimale al decking.

Manutenzione del lato piatto

E' importante essere consapevoli del fatto che, normali irregolarità della superficie (es. crepe, schegge) sono più visibili sulla superficie del lato piatto rispetto a quella del lato scanalato. Questi fenomeni vengono ridotti effettuando una regolare manutenzione con olio per decking.

Pulizia

- Si consiglia una pulizia frequente del pavimento decking con il prodotto myDeck+ SOAP, sapone detergente nutriente per legno in esterno, da diluire con acqua e 1/5 di prodotto ed applicare in modo efficace con straccio o mocio, lasciare agire per 15-20 minuti e sciacquare abbondantemente con molta acqua o utilizzare un getto d'acqua a pressione (pressione max. 60 bar e tenere a 50cm di distanza dalla superficie del pavimento per evitare di danneggiarlo).
- Non usare mai un getto d'acqua forte e troppo vicino alla superficie in quanto potrebbe causare il distacco delle fibre ed il danneggiamento del pavimento.
- Lasciare asciugare MOSO® Bamboo X-treme® per almeno 24 ore. Il materiale dovrà essere completamente asciutto prima di procedere con un nuovo trattamento ad olio.

Applicazione myDeck+ Wood Oil

- Almeno due volte l'anno si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria di oliatura del pavimento decking. Prima di procedere con l'applicazione del prodotto myDeck+ Wood Oil, accertarsi sempre che il pavimento sia pulito, asciutto, libero da impurità e da qualsiasi altro prodotto. Non trattare mai il decking sotto il sole diretto.
- Prima di tutto, spazzare la superficie utilizzando una scopa con setole al carburo di silicio per la lunghezza delle doghe seguendo la struttura del bambù fino a quando il materiale non risulterà pulito. Se non si dovesse ottenere un risultato soddisfacente è possibile intervenire utilizzando una macchina levigatrice a disco con grana 100/120.
- Successivamente, mescolare bene l'olio saturatore prima e durante l'applicazione per evitare una variazione del tono colore e applicare sulla superficie una mano di olio saturatore utilizzando un pennello, lungo la vena del legno e dopo 24/48 ore, senza carteggiare, applicare una seconda mano con le stesse modalità.
- E' importante rimuovere ogni eccesso di prodotto prima dell'essiccazione per evitare gocciolamenti o l'effetti lucidi sulla superficie. Il saturatore deve penetrare nel materiale e non restare in superficie, lasciando un aspetto naturale ed opaco una volta asciutto. Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione alle teste, agli incastri e ai tagli sulle estremità del materiale che tendono ad assorbire maggiormente l'acqua. E' molto importante saturare bene per minimizzare l'assorbimento d'acqua.

DISK-02
16" Disco con setole al carburo di silicio



BROOM-02
Scopa con setole al carburo di silicio



OLIO
myDeck+ Wood Oil 1 lt
5 lt - 25 lt



CLEANER
myDeck+ SOAP
3 lt




Viraggio del colore del decking MOSO® Bamboo X-treme® nel tempo:

nuovo, non alterato



dopo 18 mesi




dopo 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici



Differenti scenari che mostrano la superficie di MOSO® Bamboo X-treme® con manutenzione e pulizia:

alterato dalle condizioni climatiche, decking sporco



decking trattato nuovamente ed oliato



alterato dalle condizioni climatiche, decking pulito

