

MOSO® Vloerenkiezer


indicator	Uitleg	Grand Collectie			Eternal Collectie				Dynamic Collectie	
		Bamboo Elite	Bamboo Elite Visgraat	Bamboo Elite Premium	Bamboo UltraDensity*	Bamboo Supreme	Bamboo Industriale	Bamboo Forest	Purebamboo	Topbamboo
Vloerverwarming /vloerkoeling*	Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> De hoge stabiliteit maakt zwevende installatie (met click systeem) op vloerverwarming mogelijk.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; dikte beperkt de warmte doorlating.	<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij erverwarming.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
Natte ruimten, zoals badkamers	Bamboo is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> I.v.m. stabiliteit zeer geschikt; de vellingrand vormt echter een nadeel (kan makkelijk water intrekken).	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: grote vellingrand, absorbeert gemakkelijk water.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.
Zwevende vloeren	Bamboo is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Het wordt aan-geraden deze vloer vol te verlijmen, cq op een balken onderconstructie te leggen (alleen voor UD versies >20 mm)	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 5x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.
Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²)	Bamboo is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> 3-laagse opbouw is stabiel.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege hoge stabiliteit zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel.	<input checked="" type="radio"/> 3-laagse opbouw is stabiel.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
Projectgebruik / zware belasting	Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde toplaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Extreem hard, dus zeer geschikt voor zware belasting. Dankzij hoge stabiliteit ook semi-buiten (overdekt) te gebruiken.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd/fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m² (Density* versie 225gr/)	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Breng een sterke projectlak aan.	<input checked="" type="radio"/> Oppervlak zeer hard. Geen afwerking nodig.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.
Eenvoudige en goedkope installatie	Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Moet volledig aan ondervloer worden verlijmd of op balkenconstructie gemonteerd.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Snel te leggen dankzij click systeem.
Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM, EPD beschikbaar)	Bamboo is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Bamboe en FSC gecertificeerd berken	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe en geen lijm toegepast in product (behalve Density* versies).	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege HDF kern niet 100% groen.
Keuze in uitstraling	Bamboo heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-)lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Caramel, Side Pressed, Density*, gelakt en geolied beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, gelakt	<input checked="" type="radio"/> 1 versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, onbehandeld beschikbaar.	<input type="radio"/> 1 versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, geborsteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar.
Gelijkenis met massief houten vloerplanken	Bamboo vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerf.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Deze vloer is alleen beschikbaar in Density* wat het meest op hout lijkt.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar en volledig andere look.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.

*) Zie "MOSO vloerverwarming-koeling" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming:

► www.moso-bamboo.com/vloerverwarming-koeling

**) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

► www.moso-bamboo.com/lca



► www.moso-bamboo.com/vloerenkiezer