

MOSO® Bamboo N-durance® Deck para exterior

MOSO® Bamboo N-durance® Deck, é uma régua maciça Outdoor-Density®, feita através de tiras de bambu comprimidas. O Bamboo N-durance® tem uma cor quente, acastanhada, resultante de um tratamento de pressão e vaporização nas tiras de bambu. Uma técnica especial de esmagar e comprimir as tiras de bambu, aumenta a estabilidade e a dureza, permitindo ao MOSO® Bamboo N-durance® atingir as mais altas classificações de durabilidade nas apropriadas normas europeias. Uma vantagem única do deck MOSO® Bamboo N-durance® é ser macheado de topo: esta característica só pode ser feita em materiais muito estáveis, permitindo assim que as régua encaixem num ilimitado comprimento. A forma simétrica proporciona a possibilidade de escolher entre a face lisa e a face ranhurada, com os clips MOSO® é também garantida uma rápida instalação. Como qualquer espécie de madeira tropical, quando exposta ao exterior, ao longo do tempo, MOSO® Bamboo N-durance®, vai acinzentar criando um aspecto muito natural.

Ranhurado / Liso
(reversível)




Ranhurado-V / Escovado
(reversível)




Curvado



Macheado de topo
Macho / Fêmea



Outdoor-Density®



T: Tratamento anti fungico superficial, **Sikkens**: Sikkens Cetol WF 771 Ipé.
Laterais das régua protegidos com o selante Sikkens Kodrin WV 456.

Código de produto	Superfície	Acabamento	Ranhurado	Macheado de topo Macho/Fêmea	Raio no comprimento	Raio nos topos	Dimensões (mm)
BO-DTC171G-01	Ranhurado/Liso	T + Sikkens	Sim	Sim	R3	2 mm x 45°	1850x137x20
BO-DTC191GV-R-01	Ranhurado-V/ Escovado	T + Sikkens	Sim	Sim	R3	2 mm x 45°	1850x155x20
BO-DTC191G-C-01	Curvado	T + Sikkens	Sim	Sim	R3	2 mm x 45°	1850x155x20

resumo de instalação

- Instale uma sub-estrutura estável, fixa e durável.
MOSO® aconselha que se utilize os perfis de suporte MOSO® Bamboo X-treme®.
- Identifique qual a superfície da régua que vai usar: lado liso ou ranhurado.
- Fixe as régua à sub-estrutura usando os clips (que devem ser inseridos nas ranhuras laterais das régua) ou alternativamente com parafusos (na superfície).
- Garanta uma pendente de 1-2% e assegure que existe uma boa ventilação.
- Após a instalação, assegure-se que é feita uma adequada limpeza e manutenção.
- Quando não é feita uma regular manutenção, o deck irá adquirir uma tonalidade acinzentada, e o aspecto e veio de bambu será cada vez menos visível.
- Bamboo N-durance® está disponível pre-acabado Sikkens Cetol WF 771.
- Primeira manutenção deve ser feita aproximadamente um ano depois de instalado e assim sucessivamente.
- É necessária uma manutenção regular com o saturador Sikkens Cetol WF 771 para que se mantenha o aspecto acastanhado inicial, e a resistência anti fungica.
- Armazene num local fresco, seco e sem luz solar directa, protegido das condições atmosféricas, do pó e sujidade.
- Para informações adicionais: Por favor consulte as instruções de instalação e manutenção.
- Versão completa disponível em ▶ www.moso-bamboo.com/pt-pt/n-durance

características técnicas e certificações

- Densidade: ± 1200 kg/m³
- Resistência à Indentação - Dureza Brinell média: ± 9,5 kg/mm² (valor médio - EN 1534)
- Reacção ao fogo: Class Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Resistência ao deslizamento: R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
- Modulo de Elasticidade: 12090 N/mm² (valor médio- EN 408)
- Resistência à flexão: 99,6 N/mm² (valor característico - EN 408)
- Durabilidade biológica: Classe 1 segundo EN 350 / CEN/TS 15083-2, teste de simulador de envelhecimento / Class 1 segundo EN 350 / EN 113-2 (CEN/TS 15083-1)
- Acabamento e tratamento superficial: De acordo com os regulamentos Europeus de produtos biocidas, não contendo produtos listados nas restrições da REACH (anexo XVII/lista candidatos).
- Eficiência contra fungos de superfície: Classe 0, Forte Estática de Fungos (EN ISO 846). Tratamento apenas superficial.
- Classe de uso: Classe 4 (EN 335)
- Declaração ambiental de produto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: Produto disponível com certificação FSC® por pedido
- Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Contribuição BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
- Garantia: 25 years

Também disponível com certificação FSC®.



The mark of
responsible forestry
FSC® C002063



breem