

MOSO® cuidado e manutenção Sikken Cetol WF 771

para MOSO® Bamboo X-treme® vigas para exterior

Mesmo tendo em conta o bom acabamento das vigas de Bamboo X-treme, feito com o Sikken Cetol, dependendo do uso e da exposição, chegará o momento em que será necessário fazer a manutenção, garantindo assim o melhor comportamento, protecção e aparência das superfícies.

limpeza de superfícies

Nas superfícies revestidas com acabamentos muito finos, normalmente é suficiente apenas uma lixagem para a limpeza. Nos casos em que a sujidade seja mais persistente, utilize um produto de limpeza neutro, multiusos. Os produtos de limpeza com substâncias mais agressivas, solventes ou abrasivos, não devem ser utilizados pois podem danificar a superfície.

cuidado e manutenção do revestimento

Bamboo X-treme® vigas para exterior estão sujeitas a humidade, alterações rápidas de temperatura e exposição ao sol. Isto torna importante o cuidado e a manutenção regular destes componentes conforme as condições locais. As superfícies incluindo os rebordos recortados e topos têm de ser verificadas atempadamente, por ex. anualmente, e retrabalhadas, se necessário. A utilização de materiais de limpeza anti grafitti irá danificar ou remover o acabamento. As áreas danificadas devem ser retrabalhadas de imediato. Dependendo da situação da construção, recomendamos que reaplique o revestimento a cada 1-2 anos. O re-revestimento é efetuado com Cetol WF 771 na cor Ipé. Recomendamos reaplicar o selante nos topos aquando das intervenções de manutenção.

observações preliminares no cuidado e manutenção

Ferramentas	Escova de limpeza e água limpa. Lixa (tamanho do grão 200/220) ou esponjas abrasivas (Scotchbrite) conforme aplicável. Escova para produtos à base de água. Não utilizar produtos de limpeza de alta pressão.
Preparar o substrato	Limpar a superfície com uma escova seca e, se necessário, com água (dar tempo suficiente para secar antes de aplicar o Cetol WF 771). Verificar as uniões de bamboo e as os topos. Não é necessário lixar a não ser que o bamboo fique cinzento e se pretenda novamente a cor original. No caso de vigas sem acabamento remova as fibras de bamboo soltas com, por ex., uma escova ou com uma lixa completamente em toda a área. Depois limpe o substrato. A superfície a ser processada deve estar sem sujidade, capaz de ser pintada.
Processamento	Para a aplicação de produtos à base de água, o material, superfície e temperatura ambiente deve estar em 15°C - 25°C.
Mão de Obra	Todo o trabalho de manutenção de revestimento deve ser efetuado em toda a área. Os topos devem ser revestidos em cada aplicação. Para obter superfícies sem transições visíveis, estas devem ser revestidas em todo o seu comprimento (não trabalhar na direção cruzada do veio).

recomendação de revestimento

manutenção de superfícies intactas

Uma vez, se possível duas, com Cetol WF 771 na cor Ipé.

trabalho de reparação (novo trabalho de pintura, revestimento completamente removido)

Duas vezes, com Cetol WF 771 na cor Ipé.

Toda a manutenção e reparação de revestimentos, e o trabalho preparatório necessário, é sempre orientado pelo requisitos da propriedade; por exemplo, deve ser adequado para a condição de substrato, a construção e os requisitos enfrentados pela superfície, e o trabalho deve ser efetuado por profissionais.

ferramentas de limpeza

Limpar imediatamente após a utilização com água, se necessário, adicionar detergente doméstico comum ou ST 830.

ficha de dados de segurança

Mais dados na Ficha de Dados de Segurança conforme diretiva 91/155/CEE www.sikkens-wood-coatings.com, **Downloads, Fichas de especificações técnicas**

versão actual

Esta folha de dados é baseada na documentação do AkzoNobel Cetol WF 771. Para a versão mais atual, consulte o site: www.sikkens-wood-coatings.com, **Downloads**.

nota adicional

Independentemente de todo o cuidado em assegurar as instruções de instalação, circunstâncias individuais (localização, sub estrutura e procedimentos de instalação poderão variar e estar além do controlo do fabricante. Assim, em caso de dúvida, consulte o distribuidor.

Copyright © Não poderá ser utilizado nenhum conteúdo deste texto sem a prévia permissão por escrito da MOSO International BV ou Sikken Wood Coatings.