# MOSO® Selector de pavimentos

| indicador | Importa saber | Grand Collection | | | Eternal Collection | | | | Dynamic Collection | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bamboo** Elite | **Bamboo** Elite Premium | **Bamboo** Elite Herringbone | **Bamboo** Prestige | **Bamboo** UltraDensity® | **Bamboo** Supreme | **Bamboo** Industriale | **Bamboo** Forest | Pure**bamboo** | Top**bamboo** |
| **Aquecimento e arrefecimento radiante*** | Fino = melhor, porque expande e contrai menos. Também denso = melhor (versão Density®) porque transmite melhor o aquecimento. Pavimento deve ser sempre colado à base. Para arrefecimento deve ser instalado um equipamento anti condensação. | As réguas grandes podem ter ligeiros empenos e não serão fáceis de colar à base. Micro bisel disfarça reacções. | A alta estabilidade permite a instalação flutuante (com Sistema click) mesmo em situações com aquecimento radiante. | Micro bevel disfarça pequenas reacções que podem ocorrer usando o aquecimento radiante. | Réguas grandes podem empenar ligeiramente e por isso não são fáceis de fazer instalação com colagem integral. | As réguas grandes dificultam a instalação com colagem integral. A espessura limita a transmissão do calor. | 10 mm espessura: O mais fino = melhor estabilidade. | Especialmente a versão de 10mm. | Micro bevel disfarça pequenas reacções que podem ocorrer usando o aquecimento radiante. | Micro bevel (versão pré-acabada) disfarça pequenas reacções que podem ocorrer usando o aquecimento radiante. | Não é fácil de colar à base devido ao sistema click, porém é possivel. |
| **Zonas humidas, como casas de banho / Spa** | Bamboo é um material muito estável, mas se a água entrar entre as réguas de pavimento, resultará em problemas. Recomendação: use versões não acabadas e envernize “in loco” para isolar toda a superficie. A colagem à base é necessária. | Recomendação: escolha versões não acabadas e envernize “in loco”. | Não recomendado porque a versão sem acabamento não está disponível. | Não recomendado porque a versão sem acabamento não está disponível. | Não recomendado porque a versão sem acabamento não está disponível. | Devido à sua alta estabilidade é altamente recomendado, porém o seu pronunciado bisel absorve a água com mais facilidade . | Recomendação: use versões não acabadas e envernize “in loco”. 10 mm: fino=o melhor. | Especialmente a versão de 10mm. | Não recomendado porque os biseis maiores facilitam a entrada de humidade. | Não recomendado porque a versão sem acabamento não está disponível. | Não recomendado porque a versão sem acabamento não está disponível. |
| **Instalação flutuante (= não colado à base) vs. Instalação por colagem** | Bamboo tem uma boa estabilidade mas irá expandir e contrairdevido às mudanças de humidade. Flutuante: sempre com 10mm de junta em todo o perimetro. Aumentando a junta perimetral a “área flutuante” pode ser maior. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 6x12 m. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 7x12 m. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 6x12 m. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 7x12 m. | É recomendado colar integralmente o pavimento, ou nas espessuras superiores a 20 mm, a fixação sobre sarrafos. | Tem que ser sempre colado à base. | Tem que ser sempre colado à base. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 6x12 m. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 5x12 m. | Pode ser instalado: Max larg x comprimento salas/quartoss: 7x12 m. |
| **Grandes áreas (> 85m²) instaladas sem juntas entre as os diferentes salas/quartoss** | Bamboo tem uma boa estabilidade mas irá expandir e contrair devido às mudanças de humidade. Para grandes áreas o sistema de colagem é recomendado. A base deverá estar plana, seca e limpa! | Réguas grandes podem empenar ligeiramente e por isso não são fáceis de fazer instalação com colagem integral. | Réguas grandes podem empenar ligeiramente e por isso não são fáceis de fazer instalação com colagem integral. | Devido à sua alta estabilidade é recomendado para estas área. | Réguas grandes podem empenar ligeiramente e por isso não são fáceis de fazer instalação com colagem integral. | Devido à sua alta estabilidade, é adaptado para estas áreas. | 10 mm representa melhor estabilidade. | Feito de pequenas / finas tiras de bamboo, sendo muito estável. | Construção de 3 camadas, muito estável | | Não é fácil de colar à base devido ao sistema click, porém é possivel. |
| **Uso comercial/ Zonas de grande tráfego** | No uso comercial (intenso) é mais importante ter uma combinação de um toplayer muito duro e um acabamento muito resistente.Recomenda-se a aplicação por sistema de colagem. | Versão Density® recomendado. Acabamento de fábrica não é para uso intenso. | Acabamento de fábrica não está adaptado para grande tráfego. O sistema click dificulta a instalação por colagem integral. | Versão Density® recomendado. Acabamento de fábrica não é para uso intenso. | Versão Density® recomendado. Acabamento de fábrica não é para uso intenso. | Muito duro sendo então adaptado para zonas de grande tráfego. Graças à sua alta estabilidade é também adaptado a circunstancias de semi-exterior. | Versão Density® recomendada, acabamento de fábrica = BONA 225gr/m2 = recomendado para tráfego intenso. | Versão Density® recomendada. Utilize um acabamento resistente ao tráfego. | Camada superior muito dura. Não é necessário acabamento. | Versão Density® recomendado. Acabamento de fábrica não é para uso intenso. | Versão Density® recomendado. Acabamento de fábrica não é para uso intenso. Instalação por colagem não é fácil (click). |
| **Simples e com instalação económica** | Dependendo do tipo de instalação, o custo desta em parte define o custo total do pavimento. | Deve ser colado no macho-fêmea ou integralmente colado à base. | Custos de instalação relativamente baixos graças ao Sistema click. | Deve ser colado no macho-fêmea ou integralmente colado à base. | Deve ser colado no macho-fêmea ou integralmente colado à base. | É recomendado colar integralmente o pavimento, ou nas espessuras superiores a 20 mm, a fixação sobre sarrafos. | Deve ser integralmente colado à base. | Deve ser integralmente colado à base. | Deve ser colado no machofêmea ou integralmente colado à base. | Deve ser colado no macho-fêmea ou integralmente colado à base. | Fácil de instalar graças ao sistema click. |
| **Certificações ECO (LEED, FSC*, BREEAM EPD Disponível)** | Bamboo é um material amigo do ambiente, todavia dentro da gama MOSO existem varios “níveis”, dependendo dos materiais utilizados.Toda a gama solida está disponível (por encomenda) com certificação FSC®. | Exclusivamente bamboo. | Exclusivamente bamboo. | Exclusivamente bamboo. | Exclusivamente bamboo. | 100% bamboo. | Exclusivamente bamboo. | 100% bamboo, não são utilizadas colas no produto (excepto nas versões High Density®). | Exclusivamente bamboo. | Exclusivamente bamboo. | Devido ao suporte em HDF não é totalmente “verde”. |
| **Escolha pelo aspecto** | Bamboo tem um aspecto muito tipico, mostrando os nós da cana do bamboo. Contudo aplicando diferentes acabamentos na superficie, como verniz, óleo, escovado, pintado, varios aspectos são criados. | Natural, caramelo, Horizontal, Vertical, Density®, não acabado e envernizado disponíveis. | Natural, Caramel, Side Pressed, High Density®, versões envernizadas e com óleo disponíveis. | Caramel, Vertical,, High Density®, acabado e envernizado disponíveis. | Caramel, Vertical,, High Density®, acabado disponíveis. | 1 versão disponível. | Natural, caramelo, Horizontal, Vertical, Density®, não acabado e envernizado disponíveis. | Natural, caramelo, vertical, Density®, não acabado disponíveis. | 1 versão disponível. | Natural, caramelo, Horizontal, Vertical, Density®, não acabado e envernizado disponíveis. | Natural, caramelo, vertical, Density®, escovado, pintado disponíveis. |
| **Similar às réguas de pavimento em madeira** | As réguas de pavimento em bamboo têm um aspecto e toque similar aos pavimentos em madeira, mas com o aspecto típico e diferenciador mostrando os nós do bamboo. Nas versões HD as fibras de bamboo parecem os veios da madeira. | Versão Density® disponível, painél de bamboo maciço. | Versão High Density® disponível. | Versão High Density® disponível. | Versão High Density® disponível. | Apenas disponível na versão High Density, que é a mais parecida ao aspecto da madeira. | Versão Density® disponivel. | Versão Density® disponivel. | Versão Density® insdisponível, aspecto muito diferente. | Versão Density® disponivel. | Versão Density® disponivel, todavia não maciça (totalmente bamboo). |

*) Veja documento “MOSO Suelo aquecimento-aradiante” para ver todas as condições de instalação:
▶ **www.moso-bamboo.com/pavimento-aquecimento-radiante**

**) Relatório de controle $CO_2$ disponível:
▶ **www.moso-bamboo.com/lca**

aconselhado / completamente adaptado

possível / adaptado

possibilidade limitada / adaptação limitada

impossível / não recomendado / não adaptado

▶ **www.moso-bamboo.com/selector-de-pavimentos**